

## Austrotherm EPS<sup>®</sup> W25 Plus

<b>Anwendung:</b>	Bereiche mit hoher Druckbelastung (unter Estrich, im Flachdach, im Gefälledach, unter Fußbodenheizung, Kühlräume).	
<b>Lieferform:</b>	Plattenabmessungen :	1000 x 500 mm
	Lieferdicken :	<b>10 - 400 mm</b>
	Kantenausbildung:	gerade Kante (GK)
<b>Produktart:</b>	Expandierter Polystyrol Hartschaum	(EPS)
	nach Ö-Norm EN 13163	EPS
	nach Ö-Norm B 6000	EPS-W25
<b>Kennzeichnung:</b>	1 schwarzer Streifen	
<b>Bezeichnungs- Schlüssel:</b>	EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)120-BS125	
<b>Techn. Daten:</b>	Wärmeleitfähigkeit :	<b>0,031 W/mK</b>
	Druckspannung bei 10% Stauchung:	120 kPa = 12 t/m <sup>2</sup>
	Zul. Druckbelastbarkeit:	0,03 N/ mm <sup>2</sup> = 3 t/m <sup>2</sup>
	Linearer Wärmeausdehnungs- koeffizient:	0,06 mm/mK
	Wasserdampfdiffusionswiderstand:	35 – 80
	Elastizitätsmodul:	6,0 N/mm <sup>2</sup> = 6000 kPa
	Brennbarkeitsklasse:	B1 (schwer brennbar)
	Qualmbildungsklasse:	Q3
	Tropfenbildungsklasse:	TR1
	Brandverhalten EN 13501-1:	E
<b>Verarbeitung:</b>	Max. Anwendungsgrenztemperatur:	95°C

Austrotherm EPS<sup>®</sup> enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs.

Entwicklung und Anwendungstechnik  
 Bearbeitung : 06/2009

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

## swissporLAMBDA W 25

### Wärmedämmplatte

**Qualität :** EPS-W 25 gemäß ÖNORM B 6000  
Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung

**Anwendungsbereich :** Höchst effiziente Wärmedämmung unter hoher Belastung für

- begehbare,
- befahrbare und
- begrünte Flächen.

**Plattenformat:** 100 x 50 cm

**Dicken:** lt. aktueller Preisliste

**Lager-/Einbauhinweis:** Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

swissporLAMBDA W 25 ist frei von H-FKW und H-FCKW.

### Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarerter Wert $\lambda_D$	W/mK	0,031
Druckspannung bei 10 % Stauchung	kPa	$\geq 120$
Druckspannung bei 2 % Stauchung	kPa	25 - 40
Biegefestigkeit	kPa	$\geq 125$
Wärmeformbeständigkeit, kurzfristig	°C	95
Wärmeformbeständigkeit, langfristig bei 5.000 N/m <sup>2</sup>	°C	80 - 85
Wärmeformbeständigkeit, langfristig bei 20.000 N/m <sup>2</sup>	°C	80 - 85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$		35 - 80
Brandverhalten (gemäß ÖNORM B 3800-1)		B1, TR1
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktdatenblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.