

swissporPRIMAROSA Umkehrdach Flat

formgeschäumte Wärmedämmplatte

Qualität : Umkehrdachdämmplatte gemäß ÖTZ-2011/006/6

Anwendungsbereich :

- Umkehrdachkonstruktionen
- Terrassendächer

Plattenformat: 615 x 1265 mm

Dicken: lt. aktueller Preisliste

swissporPRIMAROSA Umkehrdach Flat ist frei von H-FKW und H-FCKW.

Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λ_D	W/mK	0,035
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert λ_R	W/mK	0,037
Druckspannung bei 10 % Stauchung	kPa	≥ 200
Druckspannung bei 2 % Stauchung	kPa	≥ 100
Biegefestigkeit	kPa	≥ 250
Wärmeformbeständigkeit, kurzfristig	°C	95
Wärmeformbeständigkeit, langfristig bei 5.000 N/m ²	°C	80 - 85
Wärmeformbeständigkeit, langfristig bei 20.000 N/m ²	°C	80 - 85
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen	Vol.-%	≤ 2
Wasseraufnahme durch Diffusion	Vol.-%	≤ 5 (d < 80 mm) ≤ 3 (d \geq 80 mm)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ		40 – 60
Brandverhalten (gemäß ÖNORM B 3800-1)		B1, TR1
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

Dieses Produktdatenblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.